

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବଳିତ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଗୃହ

CHAPTER 8 NON ENGINEERING REINFORCED CONCRETE BUILDINGS

୮.୧ ଭୂମିକା Introduction

ପ୍ରବଳିତ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପଦ ଓ ବିମ୍ବ, ବିନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରୂପରେଖ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିକିଆ ସମ୍ପଦ, ଭାରବାହୀ କାନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ଆନ୍ତରିକ (Interval) ବିମ୍ବ କିମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାର ଭାର ନେବାପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି । ବହୁତ ସ୍ଥଳରେ ଏହିପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ପଡ଼ୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ଵବଳ ଏବଂ ଯୋଡ଼େଇର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କ୍ଷମତା (Moment Capacity) ସଂଦିଗ୍ଧ ରହିଥାଏ । ଏହି ପରି ନିର୍ମାଣରେ ସାଧାରଣତଃ ବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅଭାବଟି ହେଲା କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌ର ଗୁଣ ଯାହା ମିଶ୍ରଣ, ଘନତ୍ଵ (Compaction) ଏବଂ ପାଣି ପକାଇବା (curing) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, କମ୍ ଉଚ୍ଚା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତିଆରି କରିବା । ଏଠାରେ ଭରା ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ (Infill Walls) ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କୌଣସି ଭାର ବହନ ନକରେ ତଥା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵବଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନକରେ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ଅଭିଲମ୍ବ ତଥା ଭୂସମାନ୍ତର ଭାରକୁ ସମ୍ପଦ ବହନ କରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । କିମ୍ବା ସିମ୍ପ୍ ତଥା ସଭାସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୬୦ ବର୍ଗ ମି. କିମ୍ବା ବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ଵ ୭ମି. ରୁ ଅଧିକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।


୮.୨ ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଧ୍ଵଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବରଣୀ

Typical Damage and Collapse of R.C. Building

ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ।

କ) ଛାତ ଆଧାରରୁ ଖସିଯିବା Sliding of Roofs off Supports

ଯେଉଁଠାରେ ବିମ୍ବ କାନ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରଖା ଯାଇଥାଏ, ସେହିଠାରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଘର୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଖସିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।



ଖ) ଭରା ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ଗଳିପଡ଼ିବା Falling of Infill Walls

ଦୁଇ ପ୍ରବଳିତ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲ୍ କାନ୍ଥ ଯଦି ତାହା ସହ ଯୋଡ଼ା କିମ୍ବା ବନ୍ଧାଯାଇ ନଥାଏ ତେବେ ତାହା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଗ) ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ଭାଗ ଘଷିହୋଇ କଞ୍ଚିତ ହିଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା
Crushing of Column Ends & Virtual Hinge

ତୀବ୍ର ଭାବେ ଦୋହଲିବା ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ଭାଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିବଳ ଦ୍ଵାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ୍ ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏହା କଞ୍ଚିତ ହିଞ୍ଜ କବଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥାଏ ।

ଘ) ଛୋଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବ
Short Column Effect

ଚଉଡ଼ା ଖୋଲ ଥିଲେ ଓ ଭରା ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ସେହି ଭାଗ ପାର୍ଶ୍ଵିକ ଭୁଲ୍ ବଳ ଦ୍ଵାରା ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବିକ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଛୋଟ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତଥା ନିଜ ଉପରକୁ ଅଧିକ ଭାର ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ତେରେଛା ଟାଣିହେବା ଭାର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଫଳ କରାଏ ।

ଙ) ସମ୍ପର୍କେ ତାୟାଁକ୍ ଫାଟ
Diagonal Cracking on Column

ଭୂମି ତୀବ୍ର ଭାବେ ଦୋହଲିବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୁଲ୍ କ୍ଷୀୟ ବଳ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କେ ତାୟାଁକ୍ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏପରିକି ଯଦି ଗୃହ ଘୂରିଯାଏ ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ (Spiral) ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଭାର ବହନ କ୍ଷମତା କମାଇଥାଏ ।

ଚ) ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିମ୍ ଯୋଡ଼େଇ ଉପରେ ତାୟାଁକ୍ ଫାଟ
Diagonal Cracking of Column-Beam Joint

ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିମ୍ ମିଶିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ଥିବା ଯୋଡ଼େଇରେ ତାୟାଁକ୍ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଆ ବା ଗଡ଼ଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାଏ ।

ଛ) ପ୍ରବଳିତ ଛତ ଟାଣିହୋଇ ବାହାରି ଯିବା
Pulling out of Reinforcing Bars

ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କେ ବ୍ୟବହୃତ ଆକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଛତର ଲମ୍ବ କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଲମ୍ବ ଛତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ନହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରେ ପ୍ରତିବଳର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଛତ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ।

ଜ) ତ୍ରିଅଙ୍ଗି ତାଆ ଧ୍ଵଂସ ହେବା
Collapse of Gable Bridge


ତ୍ରିଅଙ୍ଗି ପ୍ରବଳିତ କଞ୍ଚିତ୍ ତାଆ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାରଖାନା, ଜିମ୍ନାସିଅମ୍ ତଥା ସଭାଗୃହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହାର ଯୋଡ଼େଇ ଖୋଲିଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ରୂପରେଖ (Design) ସାବଧାନତା ସହ କରାଯାଏ ।

ଝ) ଭିତ୍ତି ଦବିବା ଏବଂ ଅଣେଇ ପଡ଼ିବା
Foundation Sinking & Tilting

ଭୁଲ୍ କ୍ଷୀୟ ଦ୍ଵାରା ନରମ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତି ଦବି ଯାଇଥାଏ ତଥା ଅଣେଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିରେ ଉପର ତାଆରେ ବହୁତ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଧ୍ଵଂସ ପାଇଥାଏ ।

ଠ.୩ କଞ୍ଚିତ୍ ନିର୍ମାଣରେ ସାବଧାନତା
Care to be taken in Concrete Construction

ପ୍ରବଳିତ କଞ୍ଚିତ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଗୁଣର କଞ୍ଚିତ୍ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଅଣ ଲଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର କଞ୍ଚିତ୍ ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦିଆଯାଇଛି ।




କ) ସାମଗ୍ରୀର ମାପ

Measuring Materials

ଅଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବଳିତ କଞ୍ଚିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚିଟ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଗୋଡ଼ିର ଆୟତନ ଅନୁପାତ ୧:୨:୪ ହୋଇଥାଏ । ନଦୀରୁ ଆନାତ ବା କୁସର ମେସିନ୍ରେ ପଥରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ୨୦ମି.ମି. ହୋଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ୦.୩୧୭ ଘନ ମିଟର ସିମେଣ୍ଟ ଧରିଥାଏ । ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ମାପିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ବାକ୍ସର ଆୟତନ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ସିମେଣ୍ଟର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ । ଚିତ୍ର ୮.୩ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।



ଖ) ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ

Mixing Materials

ଯେଉଁଠାରେ ମିଶ୍ରଣ ହାତରେ ହୋଇ ଥାଏ ସେହିଠାରେ ଏହା ପକ୍କା କିମ୍ବା ଲୁହା ଚାଦର ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ । ୧:୨:୪ ଅନୁପାତର ମିଶ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ୪ ବାକ୍ସ ଗୋଡ଼ି ମାପକରି ପକ୍କା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ରଖାଯାଏ । ସେଥିରେ ଦୁଇ ବାକ୍ସ ବାଲି ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ

ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ । ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାନ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଏପରି ପରିମାଣର ଜଳ ମିଶାଯାଏ ଯେପରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ଏକ ନରମ ବଲ୍ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ଯଦି କମ୍ପନ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତେବେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଳ ଏବଂ ଯଦି ହାତରେ ବାତେଇ କଞ୍ଚିଟ୍ ମିଶା ଯାଉଥାଏ ତେବେ ଜଳର ମାତ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାପକ ହୋଇ ଥାଏ ।

ଗ) ଫର୍ମା

Frame


କଞ୍ଚିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ କଞ୍ଚିଟ୍ ଗୁଣ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଫର୍ମା ଆଧାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାର ଯୋଗେଇ ଅଭେଦ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ଘୋଳ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ନଯାଏ । ଏହା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ଜଳ ରୋଧୀ ପ୍ଲାଟ୍ ଅବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ।

ଘ) ପ୍ରବଳିତ ଛତ ବିଛାଇବା

Placing of Reinforcement

ପ୍ରବଳିତ ଛତ ବିଛାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ମାଣଧାନ କାଳରେ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇପାରେ ।

- ୧) ପ୍ରବଳିତ ଛତର ନ୍ୟୁନତମ ଆବରଣ, ସ୍ପାର୍ସ ନିମନ୍ତେ ୧୫ ମି.ମି. ବିମ୍ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ୨୫ ମି.ମି. ଏବଂ ୪୫୦ ମି.ମି. ମୋଟେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ୪୦ ମି.ମି. ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ୨) ଏହି ଆବରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିକିଲି (ଆବରଣ ମୋଟେଇର) ଫର୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥାଏ ।
- ୩) ଲମ୍ବା ଛତ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛତ ତଥା ସ୍ଟିରପ୍ (Stirrup) ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ପତଳା ବାନ୍ଧିବା ତାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର ୮.୪ - ଆବରଣ ଦେବାପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମା ତିଆରି ଓ ଏହାର ସ୍ଥାପନ


λ ଛତର ନ୍ୟୁନତମ ଢାଙ୍କୁଣି : ସାଧାରଣ ମାଲଲ୍ ଲୁହା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟାସର ୪୫ ଗୁଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକୃତ ଛତ ନିମନ୍ତେ ୬୦ ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଢାଙ୍କୁଣି ଅଂଶ ପତଳା ତାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ।

λ ସ୍ଥିରପ ଓ ଲିଙ୍କର ଆକାର : ଛତ ଶେଷ ଭାଗରେ ମାଲଲ୍ ଲୁହା ଛତ ୧୮୦° ରେ ଆଂକୁଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିକୃତ ଛତ ୧୩୫° ରେ ଆଂକୁଶିତ ହୋଇ ଥାଏ ।

ଡ) କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ତଳେଇ ଏବଂ ସଂହନନ

Casting & Compacting Concrete

କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଲଗାତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତଳେଇ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରିକି ଏହାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଭଗ୍ନ ନହୁଏ । ମିଶ୍ରଣ ପ୍ଲାଟ୍‌ଫର୍ମ ଉପରେ ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକା ପତି ନରୁହେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡିକୁ ପାଣି ମିଶାଇବାର ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଉଚିତ୍ ମାତ୍ରାର ସଂହନନ କରାଯାଏ ।



ଚିତ୍ର ୮.୫ - ଛତର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଙ୍କ ବା ମୋଡ ତିଆରି କରିବା

ସଂହନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଛତ ଓ ପିଟିଣ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନଚେତ୍ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ଥାଏ ।

ଚ) କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌ରେ ପାଣି ଦେବା

Curing of Concrete

ଅତିକମରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌କୁ ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଦ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟଥା ଏହି କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଭଙ୍ଗପ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ । କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ପାର ଉପରେ ମାଟି ଓ ବାଲିର ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଅଟକାଇ କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ଥାଏ । ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡିକ ଓବା ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ । କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଓବା କରିବା ପରେ ପଲିଥିନ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଛ) ନିର୍ମାଣ ଯୋଡ


Construction Joint

ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଡ ଦରକାର ପଡେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାକରି ଓବା କରାଯାଏ । ନୂତନ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଘୋଳ ଢଳାଯାଇଥାଏ । ନିର୍ମାଣ ଯୋଡ ସ୍ଲାବ୍, ବିମ୍ ଓ ଗାର୍ଡଫର (Girdes) ମଧ୍ୟଭାଗ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ । କାଳକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ଯୋଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପରୂପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

୮.୫ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ

Typical Material Properties

କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌କୁ ଦରକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସାମର୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ବିଗତ ୨୮ ଦିନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ । ଏହାକୁ ଘନ ସଂପାତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର୍ ସଂପାତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚଳିତ କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌ର ଘନ ସାମର୍ଥ୍ୟ (F_c) ୧୫ ରୁ ୨୦ ନିଉଟନ୍/ବର୍ଗ୍ ମି.ମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ତଦନୁସାରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ୧:୨:୪ କିମ୍ବା ୧:୧.୫:୩ ଆୟତନ ଅନୁପାତର କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିଆଯାଇଥାଏ ।



ଚିତ୍ର ୮.୬ - ପ୍ରଚଳିତ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଢାଙ୍କର ସମ୍ପେଦନଶୀଳ (critical) ଭାଗ

କଞ୍ଚିତ୍	ଲୁହା	P_{max}	P_{min}
୧:୨:୪ ($F_c' = 15\text{MPa}$)	ମାଇଲ୍ଡ୍ ଛତ (MS) ($F_y = 250\text{MPa}$)	୦.୦୧୧	୦.୦୦୩୫
	ବିକୃତ ଛତ (HSD) ($F_y = 415\text{MPa}$)	୦.୦୦୭	୦.୦୦୨୨
୧:୧.୫:୩ ($F_c' = 15\text{MPa}$)	ମାଇଲ୍ଡ୍ ଛତ (MS) ($F_y = 250\text{MPa}$)	୦.୦୧୫	୦.୦୦୪୮
	ବିକୃତ ଛତ (HSD) ($F_y = 415\text{MPa}$)	୦.୦୦୯	୦.୧୧୨୯
ଟିପ୍ପଣୀ – F_c' = ୨୮ ଦିନର କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ପରେ ୧୫ ସେ.ମି. ମାପର ଘନର ସମ୍ପୀଡନ ସାମର୍ଥ୍ୟ F_y = ପ୍ରବଳିତ ଛତର yield ସାମର୍ଥ୍ୟ MS = ମାଇଲ୍ଡ୍ ଛତ HSD = ଉଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିକୃତ ଛତ $P = A_s / bh$ ଯେଉଁଠି A_s = ଛତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, b = ବିମ୍ବର ମୋଟେଇ h = ବିମ୍ବର ଗଭୀରତା $A_{smax} = bh P_{max}$ $A_{smin} = bh P_{min}$			
ତାଲିକା ୮.୧ ବିମ୍ବରେ ଲୁହା ଛତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମର୍ପିତ ସୀମା			

ପ୍ରବଳିତ କଞ୍ଚିତ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ-ସାନ୍ଦ୍ରତା (Mass Density) ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି ୨୪୦୦ କି.ଗ୍ରା. ହୋଇଥାଏ ତଥା ଯଙ୍ଗ'ଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ (E) କଞ୍ଚିତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

(କଞ୍ଚିତ୍ରେ ପ୍ରବଳିତ ବିକୃତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇ ନଥାଏ ।) ସେଥି ନିମନ୍ତେ E ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର F_c' ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କୋଡ୍ (Code) ରେ ସାକାୟୀ ପ୍ରତିବଳ (Allowable Stress) ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଅନୁମତି ସମ୍ମତ ପ୍ରବଳନ ଏବଂ ଭାର ଗୁଣାଙ୍କ (Load Factor) ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାନାଙ୍କ ଲାଗୁହୋଇଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ ସଂପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଗୁଣାଙ୍କ (Factor of Safety) ଣ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯଦି ରାସ୍ତାୟ ମାନାଙ୍କରେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନଥାଏ, ତେବେ ଭୂକମ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ସାକାୟୀ ମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ୩.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଯାଇ ଏବଂ ଭାର ଗୁଣାଙ୍କ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ କମାଯାଇପାରେ ।


ଏଠାରେ ଏହା ଜାଣିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କଞ୍ଚିତ୍ ତାବକ ସାମର୍ଥ୍ୟ (Tensile Strength) ଏହାର ସଂପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ୧/୧୦ ଭାଗହୋଇଥାଏ । ତାହାଙ୍କ ତାବକ ପ୍ରତିବଳ ଯାହା ଭୂକମ୍ପ ଅପରୂପଣ ପ୍ରତିବଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମୁଚିତ ଡିଜାଇନ୍ ବା ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧେଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଅନ୍ୟଥା ଗୃହରେ ଚଉତା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥାଏ । କଞ୍ଚିତ୍ ଏକ ଭଙ୍ଗୁର ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯାହା କମ୍ପନ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ତନ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳିତ ଲୁହା ଛତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ସ୍ପିରାଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ପ୍ରବଳନ (Spiral Reinforcement) ସମ୍ପୀଡନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସଂପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରବଳିତ କଞ୍ଚିତ୍ ତାହାର ସଂବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର (Critical Zone) ପାଖାପାଖି ସ୍ପିରାଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ପ୍ରବଳନ ଦ୍ୱାରା କଞ୍ଚିତ୍ ତନ୍ୟ ଏବଂ ପରିସୀମିତ (Confinement) କରିହୁଏ, ଏହାର ନମୁନା ଟେବୁଲ୍ ୮.୧ ରେ ଦିଆ ଯାଇଛି ତଥା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

୧) ବିମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୂରତାର ଗଭୀରତାରେ, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ରଣାତ୍ମକ (-ve) ଆୟତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହିଝି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୂକମ୍ପ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କମ୍ପନ ତଥା ଆୟତ୍ତ୍ୱର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।


୨) ସମ୍ପର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ସମ୍ପର ବିସ୍ଥାପନର ପରିମାଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହିଝିର ବା କାନ୍ଥକ କବଜା ଆୟତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆୟତ୍ତ୍ୱର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପର ଉଚ୍ଚତାର ୧/୬ ଭାଗ ବା ଏହାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ ।

୩) ବିମ୍ବ ଓ ସମ୍ପର ଯୋଡ଼େଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପନ ବଳ ଏବଂ ଆୟତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା କାରଣରୁ ଏହି ସମ୍ପେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଫାଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକୃତି କାରଣରୁ ଯୋଡ଼େଇରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାର୍ଶ୍ୱକ ବିସ୍ଥାପନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।



(କ)


1. ୮ ମି.ମି. ବ୍ୟାସର ସ୍ଥିରତା
- ୨୦୦ ମି.ମି. ପାଇଁ ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା $h / 2$ ବା କମ୍
2. ବିମ୍ବ
3. ଗାଡ଼ିର (Girder)



(ଖ)



1. ବିମ୍ବ
2. Floor Slab

ଚିତ୍ର ୮.୯ (କ) ବିମ୍ବ ଓ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ (ଖ) ଚଟାଣ ସ୍ତର ଓ ବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼



1. ଛାତ ବିମ୍ବ
2. ବହିଷ୍ଟ ସ୍ତର
3. ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ
- d = ବିମ୍ବରେ ଛତ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ

ଚିତ୍ର ୮.୯ - (ଗ) ଛାତ ବିମ୍ବ ଓ ବହିଷ୍ଟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼



୮.୪ ବିମ୍ବରେ ଲୁହା ଛତର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା Detailing of Beam

କ) ଲମ୍ବ ଲୁହା Longitudinal Steel

ବିମ୍ବର ପୂରା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଲୁହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବଳିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳିତ ଛତର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତନ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଦାଯାଇ ପାରେ ।

ଲୁହା ଛତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୀମା ସାରଣୀ ୮.୧ ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ମାଲଲତ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଛତର ବ୍ୟାସ ୧୨ ମି.ମି. ତଥା ଉଚ୍ଚ (ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକୃତ) ଛତ ନିମନ୍ତେ ୧୦ ମି.ମି. ରୁ କମ୍ ନହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଖ) ଲୁହା ସନ୍ଧି Splicing of Steels

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଲମ୍ବା ଛତକୁ ଶେଷ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଙ୍କୁଶିତ କରାଯାଇ ଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧିକୁ ଛୋଟ ଲୁହା ଛତ ଦ୍ଵାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ପରିଚ୍ଛା ସନ୍ଧିର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ଵାରା କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଆବରଣ ଖସିପଡ଼େ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର ୮.୩)

ଗ) ବିମ୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହାରିଙ୍ଗର ବିବରଣୀ Transverse steel Stirrup

ବିମ୍ବର ଚରମ କମ୍ପନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହାର ଚରମ ତନ୍ୟ (flexure) ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର (ଚିତ୍ର ୮.୬ ଦେଖନ୍ତୁ) । ଲମ୍ବ ସ୍ଥିର ପରିଚ୍ଛା ପାଖାପାଖି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ଭାଗରେ, ପ୍ରଭାବି ଗଭୀରତା (Effective Depth) ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଦୂରତ୍ଵ ବିମ୍ବର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ $9h$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ।

୮.୬ ସ୍ତମ୍ଭ ଲୁହା ଛତର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା Detailing of Column

କ) ସ୍ତମ୍ଭ ଛେଦ Column Section

ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପୀୟ ବଳ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆୟତକାର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଗାକାର ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ।

ଖ) ଲମ୍ବ ଲୁହା ଛତ Longitudinal steel

ଲମ୍ବା ଲୁହା ଛତ ସ୍ତମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ । ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା ୪ଟି ଛତ ଅପେକ୍ଷା ୮ଟି ଛତର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ନ୍ୟୁନତମ ବ୍ୟାସ ୧୨ ମି.ମି. ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଗ) ପାର୍ଶ୍ଵିକ ପ୍ରବଳନ Lateral Reinforcement

ସାଧାରଣ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ସ୍ଥିରପୂର୍ବ ଦୂରତ୍ଵ ଅଧିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଇରାଲ୍ ପ୍ରବଳନ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିବା କଙ୍କ୍ରିଟ୍, ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତନ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତ ଅଟେ ।

ଆଙ୍କୁଶ ରୂପକ ଟାଇସ୍ (Ties) ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ (ଚିତ୍ର ୮.୮ ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ) । ସ୍ତମ୍ଭର ଶେଷ ଭାଗରୁ ୪୫୦ ମି.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଟାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ୧୦୦ ମି.ମି. ରୁ ଅଧିକ ନହେବା ଦରକାର ।

୮.୭ ଯୋଡ଼ Connection

ବିମ୍ବ ଓ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଲୁହା ଛତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ପୂରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ବିମ୍ବ ଦ୍ଵାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ସାମାନ୍ୟତା ନହୁଏ ସେହି ଯୋଡ଼ରେ ଟାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖା ପାଖି ରହିଥାଏ ।

୮.୮ ଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା Illustrate Sketches

ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍ର ୮.୯ ରେ ଜୋଡ଼ ଲୁହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ।

→ S_2 : ଅଧିକତମ ମୂଲ୍ୟ = $h/8$ ଅଥବା ୧୬d ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି କମ୍

→ S_3 : ଅଧିକତମ ମୂଲ୍ୟ = $h/9$

→ S_4 : ୭୫ ମି.ମି. ରୁ ୧୦୦ ମି.ମି.

→ S_5 : ଅଧିକତମ ମୂଲ୍ୟ = $b_k/9$ ଅଥବା ୨୦୦ ମି.ମି. ଯେଉଁଟି କମ୍

→ S_6 : ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟ = ୫୦ ମି.ମି.

→ I_o : ଡାକ୍ଷୁଣି ଜୋଡ଼ ଦୈର୍ଘ୍ୟ = $\sim ୫୫d$ ଆଙ୍କୁଶକୁ ମିଶାଇ

→ I_d : ଆଙ୍କୁଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $\sim ୫୫d$ ଆଙ୍କୁଶକୁ ମିଶାଇ ବିମ୍ବ ଓ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥିରପୂର୍ବ ଲୁହା ଛତର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ ଯଥାକ୍ରମେ ୬ମି.ମି. ଓ ୮ମି.ମି. ।